

臺北市立第一女子高級中學
112 學年度 新生制服運動服 質料成份、規格表

項次	品名	質料成份及規格	備考
1	短袖 校服 上衣	1. CVC 60%棉±3%, 40%聚酯紗(吸濕排汗紗)±3%, 綠色。 2. 紗支數 45 支紗單股, 經緯密 208 條以上(136*72), 平紋組織, 絲光防皺加工。 3. 水洗縮率 3%以內。 4. 水洗色牢度 3.5 級(含)以上 (檢測條件: AATCC2A)。 5. 日光堅牢度 4 級(含)以上 (檢測條件: 20 小時以上)。 6. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants) 及鎘 (Cadmium) 含量應符合國家標準。	
2	長袖 校服 上衣	1. CVC 60%棉±3%, 40%聚酯紗(吸濕排汗紗)±3%, 綠色。 2. 紗支數 45 支紗單股, 經緯密 208 條以上(136*72), 平紋組織, 絲光防皺加工。 3. 水洗縮率 3%以內。 4. 水洗色牢度 3.5 級(含)以上 (檢測條件: AATCC2A)。 5. 日光堅牢度 4 級(含)以上 (檢測條件: 20 小時以上)。 6. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants) 及鎘 (Cadmium) 含量應符合國家標準。	
3	24 景褶 裙	1. 100%聚酯紗, 黑色。 2. 紗支數: 經紗 150D、緯紗 300D, 經緯密 238 條以上 (163*75), 碼重: 230 克/平方米, 斜紋組織, 防皺加工, 強撚紗, 減量加工。 3. A 字裙式, 單口袋。 4. 水洗縮率 3%以內。 5. 水洗色牢度 3.5 級(含)以上 (檢測條件: AATCC2A)。 6. 日光堅牢度 4 級(含)以上 (檢測條件: 20 小時以上)。 7. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants) 及鎘 (Cadmium) 含量應符合國家標準。 8. 24 吋-26 吋: 24 褶; 餘型號得依據學生尺寸大小褶數得依差異變動。	
4	春夏 秋季 長褲	1. 97%棉±3%, 3%彈性紗(Spandex)±3%, 黑色。 2. 紗支數 30' s, 經緯密 190 條以上。 3. 斜紋組織, 防皺加工, 雙口袋, 合身褲管。 4. 水洗縮率 3%以內。 5. 水洗色牢度 3.5 級(含)以上 (檢測條件: AATCC2A)。 6. 日光堅牢度 4 級(含)以上 (檢測條件: 20 小時以上)。 7. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants) 及鎘 (Cadmium) 含量應符合國家標準。 8. 需雙車縫線。	
5	冬季 長褲	1. 羊毛/聚酯紗混紡, 羊毛 45%以上, 聚酯紗 55%以下。 2. 紗支數 80' s 雙股紗。經緯密 180 條以上, 黑色。 3. 斜紋組織, 雙口袋, 100%聚酯紗緞紋裡布至膝下 10 公分, 合身褲管。 4. 抗起毛球 3 級以上。 5. 水洗縮率 3%以內。 6. 水洗色牢度 4 級(含)以上。 7. 日光堅牢度 3 級(含)以上。 8. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants) 及鎘 (Cadmium) 含量應符合國家標準。	

項次	品名	質料成份及規格	備考
6	背心式 毛衣 (黑色)	<ol style="list-style-type: none"> 1.羊毛/壓克力紗混紡黑色，羊毛50%以上，壓克力紗50%以下。 2.V領，260-280g/件。 3.抗起毛球3級以上。 4.水洗縮率3%以內。 5.水洗色牢度4級(含)以上。 6.日光堅牢度3級(含)以上。 7.游離甲醛(俗稱福馬林)、三丁基錫(TBT)三苯基錫(TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)、壬基酚(NP)、禁用之偶氮色料(Azo colorants)及鎘(Cadmium)含量應符合國家標準(觸感需柔軟、舒適，以樣本為標準)。 	
7	長袖 毛衣 (綠色)	<ol style="list-style-type: none"> 1.羊毛/壓克力紗混紡綠色，羊毛50%以上，壓克力紗50%以下。 2.V領，450-480g/件。 3.抗起毛球3級以上。 4.水洗縮率3%以內。 5.水洗色牢度4級(含)以上。 6.日光堅牢度3級(含)以上。 7.游離甲醛(俗稱福馬林)、三丁基錫(TBT)三苯基錫(TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)、壬基酚(NP)、禁用之偶氮色料(Azo colorants)及鎘(Cadmium)含量應符合國家標準(觸感需柔軟、舒適，以樣本為標準)。 	
8	運動 短袖	<ol style="list-style-type: none"> 1.100%全棉，紗支數 40' s 白色雙面針織布。 2.水洗縮率5%以內。 3.水洗色牢度4級(含)以上。 4.日光堅牢度4級(含)以上(檢測條件:20小時以上)。 5.游離甲醛(俗稱福馬林)、三丁基錫(TBT)三苯基錫(TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)、壬基酚(NP)、禁用之偶氮色料(Azo colorants)、鎘(Cadmium)及螢光劑含量應符合國家標準。 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1.成分:100%聚酯纖維，細針鳥眼 2.支數:75D/72F+100D/96F ±10% 3.碼重300g/y，幅寬70" 4.水洗縮率5%以內 5.水洗色牢度4級(含)以上 6.日光堅牢度4級(含)以上(檢測條件:20小時以上) 7.游離甲醛(俗稱福馬林)、三丁基錫(TBT)三苯基錫(TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)、壬基酚(NP)、禁用之偶氮色料(Azo colorants)、鎘(Cadmium)含量應符合國家標準 	
9	運動 短褲	<ol style="list-style-type: none"> 1.成分:90%聚酯纖維，10%彈性纖維 ±5%，平織布 2.密度:103*100 ±5% 3.支數:75/D+40/OP ±10% 4.水洗縮率5%以內 5.水洗色牢度3.5級(含)以上(檢測條件:AATCC2A) 6.日光堅牢度4級(含)以上(檢測條件:20小時以上) 7.游離甲醛(俗稱福馬林)、三丁基錫(TBT)三苯基錫(TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)、壬基酚(NP)、禁用之偶氮色料(Azo colorants)、鎘(Cadmium)含量應符合國家標準 8.需雙車縫線 	
10	運動 長袖	<ol style="list-style-type: none"> 1.100%全棉，紗支數 30' s 白色雙面針織布。 2.水洗縮率5%以內。 3.水洗色牢度4級(含)以上。 	

項次	品名	質料成份及規格	備考
		4. 日光堅牢度 4 級(含)以上 (檢測條件：20 小時以上)。 5. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants)、鎘 (Cadmium) 及螢光劑含量應符合國家標準。	
11	運動長褲	1. 85% 聚酯紗±3%, 15% 棉±3%, 雙面組織針織布 (俗稱健康布) 圓編 34 吋 19 針, 碼重：290 克/平方米重以上。 2. 面紗：100% 聚酯棉, 紗支數 150D/144F。 3. 底紗：65% 聚酯紗±3%, 35% 棉±3%, 紗支數 30' s。 4. 中間紗：100% 聚酯紗±3%, 紗支數 75D/36F。 5. 黑色全鬆緊帶腰頭直筒褲管。 6. 水洗縮率 3% 以內。 7. 水洗色牢度 3.5 級(含)以上 (檢測條件：AATCC2A)。 8. 日光堅牢度 4 級(含)以上 (檢測條件：20 小時以上)。 9. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants) 及鎘 (Cadmium) 含量應符合國家標準。 10. 需雙車縫線。	
12	運動夾克	一. 表布： 1. 55% 棉±3%, 45% 聚酯紗±3%, 麻花灰#202。 2. 紗支數：30' s。 3. 碼重：310 克/平方米以上。 4. 水洗縮率 3% 以內。 5. 水洗色牢度 4 級(含)以上。 6. 日光堅牢度 3 級(含)以上 二. 裡布： 1. CVC 45' s*45' s。 2. 經緯密：200 條以上, 與表布同色(灰色)。 三. 刷毛裡布： 1. 成分：100% 聚酯紗。 2. 組織：雙刷單面抗起毛球布, 碼重：235 克/平方米以上, 同表布色 (麻花灰)。 四. 游離甲醛 (俗稱福馬林)、三丁基錫 (TBT) 三苯基錫 (TPT)、壬基酚聚氧乙烯醚 (NPEO)、壬基酚 (NP)、禁用之偶氮色料 (Azo colorants)、鎘及螢光劑含量應符合國家標準。 五. 內側車縫名條。	
附註		*每件衣服都要包含下列不織布印標： 1. 製造商名稱, 電話及地址。 2. 尺碼標。 3. 北一女中/纖維成份/台灣製造/洗語建議/洗法圖示。	